

SPECTRUM PAINT®



SPEC-PRO® 4000 ZERO

SPEC-PRO® 4000 Zero Interior Latex is a durable, quality interior latex paint designed for new and repaint applications. This zero VOC, low odor paint enables a space to be painted while occupied while delivering the durable product performance required. SPEC-PRO® 4000 Zero has good adhesion, touch-up, and application properties on walls, ceilings, and trim surfaces.

Recommended Substrates: Gypsum Wallboard-Drywall, Plaster, and Wood.

FLAT Z4101, Z4102	EGGSHELL Z4201, Z4202, Z4204	SEMI-GLOSS Z4501
Excellent Touch-Up	Outstanding Scrub Resistance	Outstanding Scrub Resistance
Good Hiding Power & Coverage	Good Hiding Power & Coverage	Good Hiding Power & Coverage
MPI Approved #53	MPI Approved #44	MPI Approved #54

SKU	GLOSS/SHEEN	VOLUME SOLIDS	COVERAGE	DRY TIME	VOC RANGE
Z4101 Z4102	Flat (0 - 4 @ 85°)	32.0 ± 2%	Approximately 400 sq. ft.	Touch: 1 Hour Recoat: 4 Hours	0 g/L
Z4201 Z4202 Z4204	Eggshell (4 - 10 @ 60°)	32.0 ± 2%	Approximately 400 sq. ft.	Touch: 1 Hour Recoat: 4 Hours	0 g/L
Z4501	Semi-Gloss (35 - 50 @ 60°)	30.0 ± 2%	Approximately 400 sq. ft.	Touch: 1 Hour Recoat: 4 Hours	0 g/L

SDS and Technical Data Sheets are available at Spectrumpaint.com.



SPECTRUM PAINT®



SPEC-PRO® **4000** **ZERO**

SPEC-PRO® 4000 Zero Interior Latex es una pintura de látex para interiores duradera y de calidad, diseñada para aplicaciones nuevas y de repintado. Esta pintura sin COV y de bajo olor permite pintar un espacio mientras está ocupado a la vez que ofrece el rendimiento duradero requerido del producto. SPEC-PRO® 4000 Zero tiene buenas propiedades de adherencia, retoque y aplicación en paredes, techos y superficies de remate.

Sustratos Recomendados: Paredes de Yeso, Escayola y Madera.

LISO SIN BRILLO Z4101, Z4102	SEMIMATE Z4201, Z4202, Z4204	SEMI-BRILLANTE Z4501
Excelente para Retoques	Excelente Resistencia al Frote	Excelente Resistencia al Frote
Buena Capacidad de Cubrimiento y Cobertura	Buena Capacidad de Cubrimiento y Cobertura	Buena Capacidad de Cubrimiento y Cobertura
Aprobado por MPI #53	Aprobado por MPI #44	Aprobado por MPI #54

SKU	BRILLO/ACABADO	VOLUMEN DE SÓLIDOS	COBERTURA	TIEMPO DE SECADO	RANGO DE COV
Z4101 Z4102	Liso Sin Brillo (0 - 4 @ 85°)	32.0 ± 2%	Aprox. 400 pies cuadrados	Al tacto: 1 Hora Repintado: 4 Horas	0 g/L
Z4201 Z4202 Z4204	Semimate (4 - 10 @ 60°)	32.0 ± 2%	Aprox. 400 pies cuadrados	Al tacto: 1 Hora Repintado: 4 Horas	0 g/L
Z4501	Semi-Brillante (35 - 50 @ 60°)	30.0 ± 2%	Aprox. 400 pies cuadrados	Al tacto: 1 Hora Repintado: 4 Horas	0 g/L

La hoja de Datos de Seguridad (Safety Data Sheet, SDS) y la Ficha de Datos Técnicos (Technical Data Sheets, TDS) están disponible en Spectrumpaint.com.